

KERANATURE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

rašymas:

KERANATURE MB-MOLDBLEND

Charakteristikos	Metodas	Specifikacijos
Lydymosi temperatūra, °C	ASTM D87	52
Aliejaus procentinė dalis, %	ASTM D721	0,75 maks
Penetracija 25 °C temperatūroje,	ASTM D1321	20 maks
1/10 mm Klampumas 100 °C		2,5–4,5
temperatūroje, CST Saybolt		+28 min
spalva		

Šioje analizės lentelėje pateikti duomenys yra gauti mūsų kokybės kontrolės metu.

Ši informacija atspindi tik bendras produkto savybes ir neturėtų būti aiškinama kaip aiškos garantijos dėl produkto.

Ji neatleidžia kliento nuo pareigos patikrinti gaunamas medžiagas ir atlikti bandymus konkrečiam naudojimui. Nurodytos vertės galioja jų nustatymo dieną. Šis dokumentas galioja be parašo.

Aktyvi

Paskirstymas

Įmonė

Telefonas: + 33 (0) 4 75 54 35
05

SIREN: 432 961 134 SIRET: 432 961 134 00041

El. paštas: contact@adc-solution.com

40 Impasse des Joncs D 126 route d'Allan 26780 Malataverne

ADC France, kapitalas – 163 200 eurų – RCS 432 961 134 VALENCE – PVM FR 64 432 961 134